

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. (051) 534015 - Fax. (051) 530085

CERTI.CER.

LABORATORIO DI ZONA
Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo
Tel. e Fax. (0536) 802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 30/08/02

Spett. Ie
REX CERAMICHE ARTISTICHE
S.p.A.
Via Viazza, 30
41042 FIORANO MODENESE (MO)

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

RAPPORTO DI PROVA N° 3102/02

su piastrelle di ceramica secondo ISO 13006

Richiesto da:	REX CERAMICHE ARTISTICHE S.p.A. Via Viazza, 30 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	25/07/02
Per il prodotto contrassegnato:	"Serie PILLARGURI - Colore BEIGE 45x45 - Tono A 52 - Cal. 6 - Cod. 706532".

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 3 pagine compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del
«Centro di ricerca e sperimentazione per
l'industria ceramica»
D.P.R. 10-4-1978 n. 806
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il
servizio di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico.
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'elenco dei «Laboratori Esterni Pubblici
e Privati Altamente Qualificati»
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM
American Society for
Testing and Materials

Descrizione del campione:

Piastrelle di ceramica smaltate 44,4 x 44,4 x 1,2 cm
 contrassegnate "Serie PILLARGURI - Colore BEIGE 45x45
 - Tono A 52 - Cal. 6 - Cod. 706532".

Produttore: REX CERAMICHE ARTISTICHE S.p.A.

Campionamento:

- Luogo: -----
 - Data: -----
 - Effettuato da: COMMITTENTE
 - Come (metodi): -----

Data di ricevimento in laboratorio: 25/07/02

PROVE EFFETTUATE:

		Data inizio	Data fine
<input checked="" type="checkbox"/>	UNI EN ISO 10545 - 7	Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale - Piastrelle smaltate	25/07/02 26/07/02

**UNI EN ISO 10545 - 7 - Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale -
Piastrille smaltate**

STADIO DI ABRASIONE: PEI, variazione visibile a (giri):

>12000

Soluzioni di prova	CLASSE DI RESISTENZA (ISO 10545 - 14)				
	Campione n. 1	Campione n. 2	Campione n.3	Campione n. 4	Campione n. 5
Macchie					
Verde cromo in olio leggero	5	5	5	5	5
Iodio (soluzione alcolica 13g/l)	5	5	5	5	5
Olio d'oliva (def. Olive Oil Agreement - 1979)	5	5	5	5	5

CLASSIFICAZIONE: Classe di abrasione

5

Classe di resistenza alle macchie - Legenda

Classe di resistenza 1: macchia non rimossa.

Classe di resistenza 2: macchia rimossa mediante immersione in idoneo solvente per 24 ore.

Classe di resistenza 3: macchia rimossa mediante pulizia meccanica e detergente forte.

Classe di resistenza 4: macchia rimossa mediante pulizia manuale detergente debole.

Classe di resistenza 5: macchia rimossa mediante acqua corrente calda per 5 minuti.




Direttore
Prof. Carlo Palmorari