

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. (051) 534015 - Fax. (051) 530085

CERTI.CER.

LABORATORIO DI ZONA

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo
Tel. e Fax. (0536) 802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 28/06/04

Spett. le
REX CERAMICHE ARTISTICHE S.p.A.
Via Viazza, 30
41042 FIORANO MODENESE (MO)

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

RAPPORTO DI PROVA N° 3339/04

su piastrelle di ceramica secondo ISO 13006

Richiesto da:	REX CERAMICHE ARTISTICHE S.p.A. Via Viazza, 30 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	14/06/04
Per il prodotto contrassegnato:	"Piastrille di ceramica non smaltate - Serie ROSA DEL DESERTO - Colore SABBIA DORATA 703635 - Formato 30x30 - Tono H50".

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 3 pagine compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del
-Centro di ricerca e sperimentazione per
l'industria ceramica-
D.P.R. 10-4-1978 n. 806
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il
servizio di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico.
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'elenco dei -Laboratori Esterni
Pubblici e Privati Altamente Qualificati-
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM
American Society for
Testing and Materials

Descrizione del campione: Piastrelle di ceramica 30 x 30 x 1,0 cm contrassegnate "Piastrelle di ceramica non smaltate - Serie ROSA DEL DESERTO - Colore SABBIA DORATA 703635 - Formato 30x30 - Tono H50".	
Produttore: REX CERAMICHE ARTISTICHE S.p.A.	
Campionamento: - Luogo: ----- - Data: ----- - Effettuato da: COMMITTENTE - Come (metodi): -----	
Data di ricevimento in laboratorio: 15/06/04	

PROVE EFFETTUATE:

		Data inizio	Data fine	
<input checked="" type="checkbox"/>	UNI EN ISO 10545 - 4	Determinazione della resistenza a flessione e dello sforzo di rottura	17/06/04	18/06/04

**UNI EN ISO 10545 - 4 - Determinazione della resistenza a flessione
e dello sforzo di rottura**

d (diametro dei rulli in mm):

20

t (spessore della gomma in mm):

5

l (distanza tra i punti di appoggio e l'estremità della piastrella in mm):

9,5

L (distanza tra i punti di appoggio in mm):

280

Campioni	1	2	3	4	5	6	7
F- Carico (N)	2912	3081	2947	2958	2955	2958	3008
S - Sforzo (N)	2727	2885	2760	2770	2767	2770	2817
R- Resistenza a flessione (N/mm ²)	59,4	57,2	56,0	57,8	58,4	59,7	59,2

F - Carico di rottura medio (N):

2974

S - Sforzo di rottura medio (N)

2785

R - Resistenza a flessione media (N/mm²):

58,2

Il Direttore
Prof. Carlo Palmonari